

Těsnicí fólie Hydro Basic 2K



- > dvousložková
- > lehce zpracovatelná
- > trvale pružná
- > výborný poměr cena / výkon



Popis produktu

Dvousložková trvale pružná paropropustná hydroizolační stěrková hmota bez obsahu rozpouštědel k bezesparému a bezešvému utěsnění podkladů před kladením obkladů a dlažeb. V interiéru i exteriéru k dokonalému a trvanlivému utěsnění konstrukcí pod keramickými obklady a dlažbami na stěnách i podlahách, v koupelnách, ve sprchách, na terasách, balkonech a bazénech. Splňuje požadavky na třídu CM 02P dle EN 14891 a na třídy W1 - W6 dle ÖNORM B 3407.

Balení

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
15 KG / <PYTEL>	-	54 <PYTEL>
5 KG / <KANYSTR>	-	96 < KANYSTR >

Skladování

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu 365 dní

Zpracování

Doporučený nástroj

Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací nádoba, zubová stěrka.

Míchání

Materiál smíchejte v předepsaném poměru obou složek (prášek : kapalina = 3 : 1), můžete použít celé, přesně nadávkované balení. Míchejte v čisté míchací nádobě nízkootáčkovým elektrickým mísidlem dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Doba míchání cca 3 minuty.

Zpracování

Namíchanou hmotu nanášejte zubovým hladítkem v rovnoměrné vrstvě na podklad. Opačnou stranou hladítka povrch lehce uhladte. Hmotu nanášejte ve dvou pracovních krocích s odstupem cca 4 hodin (po zaschnutí první vrstvy). Každá vrstva musí být celistvá a celková tloušťka obou vrstev by měla být větší než 2 mm a menší než 4mm. Do styků stěna x stěna resp. stěna x podlaha zpracujte Těsnicí pásku Murexin (DB 70, DB 60, DBS 50) včetně systémových komponentů.

Obklady

K utěsnění prostupů potrubí a vpustí použijte Murexin Těsnění Gully nebo Těsnící manžetu DZ 35 nebo DZ 70.

Nářadí po použití očistěte vodou.

Technické údaje

Spotřeba	cca 1,5 kg/m ² /mm (tj. cca 3kg/m ² ve 2mm vrstvě)
Tloušťka vrstvy	min. 2mm a max. 4mm (při dvouvrstvém nánosu)
Doba zpracování	cca 60 minut
Doba schnutí 1. vrstvy	cca 4 hodiny
Plně zatížitelný	po cca 4 dnech
Teplota zpracování objektu a materiálu	> +5°C
Počet vrstev	min. 2 samostatné vrstvy
Další pokládka	po cca 24 hodinách

Osvědčení

Přezkoušeno podle (norma, klasifikace ...)

EN 14891:2012, CM O2 P

Podklad

Vhodné podklady

Beton
Cementový potěr
Anhydritový potěr
Litý asfalt
Sádrové omítky
Vápenocementové omítky
Zdivo
Konstrukční a SDK desky
Pohledový beton
Pórobeton
Dřevité materiály

Podklad musí být suchý, nosný, tvarově stabilní, zbavený prachu, nečistot, grotů, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení.

Pro perfektní systém

Popis

Vyrovnání podkladu:

Malta vyrovnávací AM 20 / AM 50

Nivelační hmota Basic ST 11

40047, Těsnící fólie Hydro Basic 2K, platné od: 13.12.2025, Martin Býček, Strana 2

Nivelační hmota Exteriér FMA 30

Těsnění Gully