

Spárovací malta pro dlažby PF 30

- > ekologicky nezávadná
- > zpracovatelná i za deště
- > odolná prorůstání kořínky
- > odolná mrazu a posypovým solím
- > odolná mrazu a posypovým solím



Popis produktu

Jednosložková spárovací malta pro spárování dlažeb na polymerové bázi, tuhnoucí oxidačně, připravená k okamžitému použití, s vysokou a dlouhodobou vodopropustností, zpracovatelná i za deště.

V exteriéru pro spárování spár betonových dlažeb minimální hloubky 30 mm a minimální šířky 8 mm (resp. 5mm - nutno důkladně zhutnit) na chodnících, zahradních cestách, terasách, pěších zónách a všech dlažbách kladených do propustného, zpravidla štěrkopískového lože.

Vhodná také pro mozaiky a dlažby z přírodního kamene. Možné použití i pro lehčí zatížení osobními automobily, např. vjezdy do garáží rodinných domů, garáží apod.

Podloží musí být trvale vodopropustné. Spávané plochy je nutno před a po aplikaci řádně navlhčit.

Balení

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
25 KG / <KE>	-	24 < KE>

Skladování

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu 365 dní

Zpracování

Doporučený nástroj

Hrubá silniční metla, jemná metla, gumové hladítko.

Zpracování

Plochu silně předvlhčete. Pokud je podklad silně nasákavý, zvlhčení podkladu během zpracování opakujte.

Spáry vyčistěte do minimální hloubky 30 mm. Obsah balení vysypte na plochu a silniční metlou nebo gumovým hladítkem vpracujte pevně a těsně do celé hloubky spáry. Lehké pokropení při nanášení hmoty do spáry napomůže automaticky k vyššímu zhutnění materiálu ve spáře. Nekropte přímo vyplněné spáry. Přebytečné zbytky malty jemnou metlou zameťte v diagonále ke směru spár.

Následné ošetření:

Zbytky spárovací malty na povrchu dlažby je možné ještě po dobu cca 24 hodin odstranit zametením. Dlažba je pochozí po cca 24 hodinách. Plné zatížení dlažby je možné po cca 7 dnech.

Technické údaje

Hustota	1,63 g/cm ³
Barva	sandbeige, steingrau, basalt
Spotřeba	při hloubce spáry 30mm a šířce (viz závorka): mozaika 4x6 cm: 13,3 kg/m ² (8 mm); 20 kg/m ² (12 mm); 24,8 kg/m ² (15 mm) malá dlažba 9x11 cm: 7 kg/m ² (8 mm); 10,5 kg/m ² (12 mm); 13 kg/m ² (15 mm) velká dlažba 14x16 cm: 4,5 kg/m ² (8 mm); 7 kg/m ² (12 mm); 8,75 kg/m ² (15 mm) desky 20x20 cm: 3,5 kg/m ² (8 mm); 5,25 kg/m ² (12 mm); 6,75 kg/m ² (15 mm) desky 40x40 cm: 1,75 kg/m ² (8 mm); 2,5 kg/m ² (12 mm); 3,5 kg/m ² (15 mm)
	Reálná spotřeba závisí především na formátu dlažba a rozměrech spáry. Přesnou spotřebu lze určit pouze přespárováním vzorové plochy.
Doba zpracování	cca 30 minut
Pevnost v tahu za ohybu	7,7 N/mm ²
Pevnost v tlaku	17,5 N/mm ²
E-Modul	cca 3,8 kN/mm ²

Podklad

Vhodné podklady

Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení.

Skladba podkladu musí být navržena a provedena v souladu s plánovaným provozním zatížením.

Spárovací malta PF 30 není schopna přenášet dodatečné sedání podkladu. Případné dilatační spáry z podkladu musí být přiznány v dlažbě a vyplněny vhodným pružným tmelem. Podloží musí být dostatečně vodopropustné.

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

42025, Spárovací malta pro dlažby PF 30, platné od: 01.08.2024, Martin Býček, Strana 2

- Již tuhnoucí materiály je zakázáno ředit a znovu rozmíchávat, popř. míchat s čerstvým materiálem.
- Cementové spárovací malty jsou pouze omezeně odolné vůči kyselinám.
- Silně nasáklé obklady před spárováním předvlhčete.
- Proměnná hloubka spáry resp. různá nasákavost střeptu může způsobit změnu barevného odstínu spárovací malty.

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +5°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačné pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlem, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.
- Rozdílné podmínky na stavbě a rozdílná nasákavost spárované keramiky mohou lokálně způsobit barevné odchylky spárovací malty.
- Prostor spáry musí být před spárováním čistý. Případné zbytky lepidla vyškrábnete a prostor vyčistíte.

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.
- Během zpracování a tuhnutí spárovacích malt musí být vypnuto podlahové vytápění.
- V případě spárování obkladů/ dlažby s hrubým či pórovitým povrchem doporučujeme před samotným spárováním nejprve vyzkoušet čistitelnost povrchu od spárovací malty.
- Při aplikaci tmavých odstínů spárovacích malt může v důsledku použití nadměrného množství mycí vody dojít k částečnému vyplavení pigmentu a tím ke změně odstínu spárovací malty.
- Trvale zvýšená vlhkost podporuje růst plísní a řas.

Bezpečnostní pokyny

[illegible]