

Lepidlo na podlahoviny D 338



- > lehce zpracovatelné lepidlo na PVC a koberce
- > široké spektrum použití
- > vhodné na vytápěné potěry
- > efektivní zpracování



Popis produktu

Vysoce kvalitní disperzní lepidlo s minimálním zápachem.

Pouze pro vnitřní použití, k lepení homogenního PVC, podlahových a stěnových krytin v dlaždicích a pásech, jakož i textilních podlahových krytin s latexovým a PUR rubem. Vhodné pro podlahové vytápění a zátěž kolečkovým nábytkem.

Balení

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
20 KG / <KE>	-	24 <KE>
14 KG / <KE>	-	36 <KE>

Skladování

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu 365 dní

Zpracování

Doporučený nástroj

Zubové stěrky A 1, A 2, B 1

Zpracování

Lepidlo musí být nanášeno na celý povrch podkladu pomocí vhodné zubové stěrky. Ozubení stěrky závisí na typu krytiny a jejím rubu. Krytina musí být položena do vlhkého lepicího lože do cca 15 minut po nanášení lepidla a celoplošně zaválcována. Doba pokládky včetně doby odležení je omezena na cca 40 minut. Po krátké době je třeba válcování opakovat. Krytinu je možné frézovat a svařovat nejdříve po 24 hodinách, poté doporučujeme plochu opět zaválcovat. Zatížení kolečkovým nábytkem je možné nejdříve po 72 hodinách.

Technické údaje

Spotřeba	cca 300 - 450 g/m ² dle typu podkladu a rubu krytiny
Doba odvětrávání	cca do 15 minut
Doba otevření	cca 40 minut
Konečná pevnost	po 72 hodinách
Specifická hmotnost	1,40 g/cm ³

Podklad

Vhodné podklady

Nasákavé, přestěrkované podklady.

Podklad musí být suchý, pevný, nosný, rozměrově stálý, bez prachu, nečistot, oleje, mastnoty, separačních látek a volných částí a musí odpovídat požadavkům místně platných (národních a evropských) technických norem a směrnic.

Příprava podkladu:

Podklad je před lepením podlahových krytin nutno upravit odpovídajícím způsobem, tzn. vhodnou penetrací a nivelační hmotou Murexin. Tloušťka nivelační hmoty min. 3mm. V případě potřeby před pokládkou upravený podklad zlehka přebruste a vysajte. V případě vysoce nasákavých podkladů penetrujte Základem hloubkovým D7.

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +15°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačně pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlem, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

Bezpečnostní pokyny

