

Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 539



- > univerzální použití pro téměř veškeré parkety
- > neobsahuje změkčovadla
- > tvrdě elastický hřebínek
- > bez obsahu vody a rozpouštědel



Popis produktu

Velmi kvalitní jednosložkové lepidlo na bázi MS polymerů s výbornou zpracovatelností, vytváří tvrdě elastický hřebínek, bez obsahu vody, rozpouštědel a změkčovadel, tedy bez obsahu látek, které by mohly po aplikaci lepidla migrovat a způsobit tak nežádoucí škodlivé změny v parketovém laku. V interiéru k lepení vlysů podle DIN EN 13226, mozaikových parket podle DIN EN 13488, průmyslové mozaiky podle DIN EN 14761, také masivních podlahových prvků. Dále pro lepení a dvouvrstevných i třívrstevných fertigparket.

Lepidlo je vhodné na podlahové vytápění i pro zatížení kolečkovým nábytkem.

Balení

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
16 kg / <plastový kbelík>	-	33 <ks>

Skladování

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu 12 měsíců.

Zpracování

Doporučený nástroj

Zubová stěrka B3, PK/B11, B5, B15, B17.

Zpracování

Lepidlo nanášíte odpovídající zubovou stěrkou celoplošně a rovnoměrně na podklad. Doba otevření, tzn. doba pro pokládku činí cca 30 – 45 minut. Lepený prvek vkládáte do lože lepidla lehkým posuvným pohybem, lehce poklepte tak, aby byla rubová strana lepeného prvku celoplošně lepidlem pokryta. Plocha je pochozí po cca 24 hodinách, broušení položených parket je možné po cca 48 hodinách.

Podlahy

Lepené dřevěné prvky nechte temperovat na teplotu prostředí a podkladu, optimální teplota pro lepení je cca +16°C až +22°C. Dbejte na optimální vlhkost lepeného materiálu, dodržte veškeré pokyny výrobce parket a normové požadavky. Pokud dojde k potřísnění horních ploch lepeného materiálu lepidlem, je možné po cca 1 – 2 hodinách po aplikaci lehkým třením prstů tyto již mírně zavadlé nečistoty odstranit bez poškození povrchu.

Po vytvrzení je možné lepidlo odstranit pouze mechanicky.

Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 539 vytvrzuje reakcí se vzdušnou vlhkostí, proto při nižších relativních vlhkostech vzduchu dochází ke zpomalení tvrdnutí lepidla.

Technické údaje

Spotřeba	závisí na podkladu, krytině a velikosti zubové stěrky: cca 0,8 – 1,8 kg/m ² Stěrka B3, B5, PK/B11, B15: cca 0,7 - 1,5 kg/m ² Stěrka B17: cca 1,8kg/m ²
Doba otevření	cca 30 – 45 minut
Konečná pevnost	cca po 48 hodinách
Teplota zpracování objektu a materiálu	ideálně +16°C až +25 °C
Spec. hmotnost	1,6 g/cm ³

Podklad

Vhodné podklady

Běžné stavební minerální podklady
Cementové potěry a betonové podlahy
Anhydritové potěry
Litý asfalt
Dřevěné podklady
Suché skladby podlah
Přestěrkované podklady

Podklad musí být suchý, nosný, tvarově stabilní, zbavený prachu, nečistot, grotů, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení.

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost
- Mezi čistícími/ pečujícími prostředky a látkami obsažených v lepidlech může docházet k nežádoucím reakcím.

Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +15°C.

66017, Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 539 , platné od: 16.02.2026, Martin Býček, Strana 2

