

Aqua Péče o parkety AP 20



- > ekologická
- > na vodní bázi
- > s protiskluzným účinkem

Popis produktu

Univerzálně použitelný ekologický přípravek na vodní bázi. Schne bez nutnosti leštění, na povrchu vytváří odolný, nečistoty odpuzující protiskluzový film.

V interiéru k prvotnímu ošetření i následné údržbě parket a dřevěných podlah, korkových podlah (s uzařenými póry), PVC a linolea.

Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
1 L / KFL	10	280
5 L / KKA		96

Skladování:

V suchu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 24 měsíců. Chraňte před mrazem.

Zpracování

Doporučený nástroj:

Houba, mop, vytírací set, běžné mycí nástroje.

Zpracování:

Na očištěnou podlahu nanášejte mopem z vytíracího setu nebo houbou v tenké rovnoměrné vrstvě. Pro prvotní ošetření nanášejte po řádném vytvrzení laku (min. 2 - 3dny).

Při běžné údržbě přidávejte do mycí vody (dávkování viz výše), podlahu přetírejte jen málo vlhkým hadrem. Nikdy nepoužívejte při údržbě nadměrné množství vody, hrozí bobtnání dřevěné krytiny.

Technické údaje

Ředění

Pro prvotní ošetření aplikujte neředěné. Pro běžnou údržbu dávkujte 0,2 - 0,3 l přípravku na 10l mycí vody

Spotřeba

prvotní ošetření: 30 - 40 ml/m² (= 30 - 50 m²/l)

Podklad

Vhodné podklady:

povrchově ošetřené dřevěné podlahoviny
voděodolné podlahoviny
jemně přebroušené dřevěné podlahoviny
parkety
fertik parkety

Podklad musí být suchý, nosný, tvarově stabilní, zbavený prachu, nečistot, grotů, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení.

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +15°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačné pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlením, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty smějí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí

68090, Aqua Péče o parkety AP 20, platné od: 26.04.2019, Bycek Martin, Strana 2

Podlahy

malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.