

## Parkettgrip R10

- > protiskluz R10
- > odolný proti otěru
- > chemicky odolný



### Popis produktu

Parkettgrip R10 je protiskluzná přísada na keramické bázi. Ve spojení s Nanolakem NT 100 (ostatní laky Murexin na dotaz) vytváří vysoce otěruvzdornou povrchovou úpravu. Splňuje požadavky BGR 181 a DIN 51130 (R10).

#### Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
0,2 KG / KFL	10	280

#### Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 36 měsíců.

### Zpracování

#### Zpracování:

Parkettgrip R10 smíchejte krátce před aplikací s Nanolakem NT 100. Takto připravenou směs nanášejte válečkem. Během aplikace směs v kbelíku průběžně promíchejte, aby nedocházelo k sedimentaci přísady a bylo dosaženo rovnoměrné hrubosti povrchu. Dbejte na to, že tato protiskluzná vrstva musí být nanášena jako poslední.

### Technické údaje

Spotřeba

| 0,2 kg R10 na 5,5 l NT 100

### Osvědčení

**Přezkoušeno podle (norma, klasifikace ...)**

DIN 51130 - R 10

68092, Parkettgrip R10, platné od: 21.05.2019, Bycek Martin, Strana 1

Podlahy

## Podklad

### Vhodné podklady:

Jemně přebroušené dřevěné podlahy  
Neupravené parkety  
Fertig parkety

Podklad musí být suchý, nosný, tvarově stabilní, zbavený prachu, nečistot, grotů, olejů, mastnot, tuků, vosků a všech separačních vrstev a volných částic. Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení.

## Pro perfektní systém

### Systémové produkty:

Aqua Nanolack NT 100

## Pokyny pro produkt a zpracování

### Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

### Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +15°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačně pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlením, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

### Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

## Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty směřjí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. &nbsp; Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese [www.murexin.com](http://www.murexin.com).

**68092, Parkettgrip R10, platné od: 21.05.2019, Bycek Martin, Strana 2**