

Izolační nátěr Silolack BVS 300



- > nízký obsah rozpouštědel
- > kyselinovzdorný
- > trvale pružný
- > aplikace válečkem nebo stříkáním



Popis produktu

Neplněný vysoce kvalitní trvale pružný živичný nátěr s nízkým obsahem rozpouštědel a mírným zápachem při zpracování, odolný ředěným kyselinám vyjma oxidujících a louhům do 2% koncentrace.

V exteriéru jako ochranný nátěr stavebních konstrukcí, jako izolační nátěr základových konstrukcí proti zemní vlhkosti (nutné min. 3 nátěry), jako penetrační základ před aplikací izolačních živичných stěrek a živичných nátěrů aplikovaných za horka i za studena. Také jako střešní lak k renovaci zvětralých bitumenových pásů a jako renovační nátěr asfaltových povrchů. Vhodná též jako izolační nátěr pro septiky, jímky, čističky odpadních vod a bioplynové stanice a ve sběrných nádržích na mléčnou, ovocnou a kvasnou kyselinu (nutné min. dvě vrstvy nátěru).

Balení

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
25 l / <plechové vědro>	-	14 <ks>
10 l / <plechové vědro>	-	45 <ks>
5 l / <plechové vědro>	-	75 <ks>

Skladování

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu min. 12 měsíců.

Zpracování

Doporučený nástroj

štětec, váleček, airless zařízení.

Zpracování

Jednotlivé vrstvy nanášejte tak, aby vytvářely souvislý film a byly dostatečně kryvé.

