

Písek zásypový FUGA SAND 80

- > přírodní křemičitý písek
- > 100% praný, bez organických nečistot
- > pečlivě tříděná frakce
- > snadná zpracovatelnost



Popis produktu

Sušený křemičitý písek na spárování betonové zámkové dlažby, dlažebních kostek, vymývaných dlaždic, apod. Snadné nanášení do spár díky pečlivě zvolené zrnitosti.

Balení

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
25kg <PS>	-	40 <PS>

Skladování

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po neomezenou dobu.

Technické údaje

Sypná hustota	1370 kg/m ³
Největší zrnitost	0,1 - 0,8mm
Barva	bílá
Spotřeba	závisí na rozměru spárované dlažby
Vlhkost	max. 0,2%
Tvrdost dle Mohse	7
Ztráta žíháním	< 0,03%
Teplota slnutí	>1500°C

Mineralogické složení

SiO ₂	> 98 %
Fe ₂ O ₃	0,297 %
Al ₂ O ₃	0,658 %
TiO ₂	0,032 %
CaO	0,041 %
MgO	0,027 %
P ₂ O ₅	0,009 %
K ₂ O	0,104 %

Osvědčení

Přezkoušeno podle (norma, klasifikace ...)

EN 13139

Pokyny pro produkt a zpracování

Pokyny k materiálům:

- Před zpracováním materiály řádně temperujte!
- Pro zachování vlastností výrobku nepřidávejte cizí materiály!
- Barevná stálost je zaručena pouze v jedné šarži.
- Pokud použijete různé výrobky (na stejný objekt), nelze zaručit absolutní barevnou stálost ani při stejném názvu barvy.
- Změna barvy po přidání křemičitého písku, tixotropních látek, tužidel apod.

Doporučení:

- V zásadě doporučujeme vytvořit si předem zkušební plochu nebo ji předem vyzkoušet malým testem.
- U všech výrobků MUREXIN použitých v systému dodržujte informace o výrobku.
- Pro případ oprav si uschovejte originální výrobek příslušné šarže.

Naše údaje jsou průměrné hodnoty stanovené v laboratorních podmínkách. Vzhledem k použití přírodních surovin se mohou uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mírně lišit, aniž by to mělo vliv na konečnou kvalitu výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty smíjí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručné nadané osoby. Uživatel nemůže být zpřesněn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahleďte. Vydaním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.