

Písek na dětská hřiště BABY SAND

- > bílý přírodní křemičitý písek
- > přirozeně vlhký
- > pečlivě tříděný
- > 100% praný a zdravotně nezávadný



Popis produktu

Jemný křemičitý písek zrnitosti 0,063 - 1,0 mm v dekorativní přírodní bílé barvě. Určený především pro dětská hřiště a pískoviště. Díky pečlivě zvolené zrnitosti a přirozené vlhkosti ideální pro tvorbu báboviček. Písek obdržel kladné hodnocení o zdravotní nezávadnosti z hlediska obsahu těžkých kovů - viz protokol Institutu pro ochranu životního prostředí, Maribor.

Balení

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
25kg <PS>	-	40 <PS>

Skladování

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po neomezenou dobu.

Technické údaje

Hustota	2636 kg/m ³
Sypná hustota	1100 kg/m ³ - nezhuťněný 1530 kg/m ³ - zhuťněný
Největší zrnitost	D _{max} = 1,0 mm
Barva	přírodní bílá
Tvrdost dle Mohse	7
Ztráta žíháním	< 0,2%
Teplota slinutí	> 1500°C
Vlhkost	max. 4%

Pokyny pro produkt a zpracování

Pokyny k materiálům:

- Pro zachování vlastností výrobku nepřidávejte cizí materiály!
- Barevná stálost je zaručena pouze v jedné šarži.
- Pokud použijete různé výrobky (na stejný objekt), nelze zaručit absolutní barevnou stálost ani při stejném názvu barvy.

SI-23170, Písek na dětská hřiště BABY SAND, platné od: 30.06.2025, Martin Býček, Strana 1

Betony a potěry

- Změna barvy při přidání křemičitého písku, tixotropních látek, tužidel apod.
- Pokud je balený materiál dlouhodobě vystaven vlhkosti (např. při skladování venku), může dojít k tvorbě řas na vnitřní straně materiálu, což však nemá vliv na kvalitu materiálu ani jeho technické vlastnosti.

Doporučení:

- V zásadě doporučujeme vytvořit zkušební plochu předem nebo ji předem otestovat malým testem.
- Před použitím výrobků MUREXIN si přečtěte informace o použití.
- V případě oprav si ponechte originální výrobek příslušné šarže.

Naše údaje jsou průměrné hodnoty stanovené v laboratorních podmínkách. Vzhledem k použití přírodních surovin se mohou hodnoty uvedené u každé dodávky mírně lišit, aniž by to mělo vliv na konečné vlastnosti výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty smějí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.