

2.2 | Kamenný koberec

MUREXIN

www.murexin.com

1

2

3

4

2.2 | Kamenný koberec

poz.	výrobek	spotřeba	balení	co je důležité
1	podklad			zpravidla beton, ale i jiné stavební materiály včetně plastů nebo kovů
2	Epoxidová pryskyřice expresní EP 90	0,3 kg / m ²	4,5 kg	penetrace, válečkem v jedné vrstvě na očištěný podklad zbavený prachu, začerstva zlehka zasypte křemičitým pískem 0,3-0,8 mm (cca 300g/m ²) nanášení koberce po 3 hodinách
3	Kamenný koberec – pojivo PU 1K	0,6 kg / m ²	1,25 kg 6,25 kg	pojivo pro smíchání s kamenivem, nanášení hladítkem s uhlazením
4	Kamenný koberec – kamenivo	12,5 kg / m ²	25 kg	barevné mramorové plnivo zrnitosti 2 až 4 mm v mnoha barevných variacích, vrstva 6 mm

Dekoratивní úprava povrchů zahradních chodníků, balkónů, teras, schodišť, podlah v interiéru a dalších ploch s možností vytváření kreativních individuálních barevných řešení. Podstatou je jednosložkové polyuretanové pojivo, které po smíchání s barevným mramorovým pískem vytváří hustou směs, jednoduše aplikovatelnou na vodorovné i svislé plochy. Po vytvrzení, cca 24 hodin, vznikne barevně i vzhledově velmi zajímavý, odolný, mrazuvzdorný, protiskluzný a snadno čistitelný povrch. Díky odolnosti pojiva UV záření zůstává kamenný koberec po dlouhou dobu stálobarevný.

TIP: při aplikaci na svislé plochy míchejte pojivo s cca 10% Tixotropizační přísady **SN 1K**.