

1.1

Lepení nasákavých bělninových obkladů

MUREXIN

www.murexin.com


1

2

3

4

5



1.1 | Lepení nasákavých bělninových obkladů

poz.	výrobek	spotřeba	balení	co je důležité
1	podklad			cementový potěr nebo beton, vlhkost max. 5%
2	Základ hloubkový LF 1 Základ Supergrund D 4 **	0,1 kg / m ²	1 kg 5 kg 10 kg 25 kg	nanášejte válečkem v jedné vrstvě, nechte zaschnout cca 30 minut
3	Lepidlo stavební a obkladové BFK 03	cca 3 kg / m ²	25 kg	nanášejte zubovým hladítkem, doba otevření 25 minut, spárování po 24 hodinách
4	keramický obklad			
5	Spárovací malta FM 60 Premium	0,2 – 0,9 kg / m ² *	2 kg 8 kg 25 kg	pro spáry šířky 0,5 – 7 mm, 25 barevných odstínů, třída CG2, vodoodpudivá, flexibilní, pochozí po 24 hodinách

* Spotřeba spárovacích malt závisí na rozměrech obkladu/ dlažby.

** Základ Supergrund **D 4** na savé podklady naředíte vodou v poměru 1:1

Systém s použitím lepidel ve třídě C1 je možné uplatnit pouze pro lepení nasákavých obkladů a dlažeb v prostorách bez zatížení vlhkostí a většího kolísání teplot.