

1.5

Lepení obkladu a dlažby na kovový podklad

MUREXIN

www.murexin.com

1

2

3

4

1.5 | Lepení obkladu a dlažby na kovový podklad

poz.	výrobek	spotřeba	balení	co je důležité
1	kovový podklad			podklad odrezte, zbavte nesoudržných nátěrů, důkladně odmastěte
2	Lepidlo supermultifunkční X-Bond MS-K 88	0,6 kg / m ²	15 kg	nanášejte zubovým hladítkem celoplošně, lepidlo vytváří trvale pružný spoj, spárování možné po 24 hodinách
3	dlažba			
4	Spárovací malta FM 60 Premium	0,2 – 0,9 kg / m ² *	2 kg 8 kg 25 kg	pro spáry šířky 0,5 – 7 mm, 25 barevných odstínů, třída CG2, vodoodpudivá, flexibilní, pochozí po 24 hodinách

* Spotřeba spárovacích malt závisí na rozměrech obkladu/ dlažby.

S lepením dlažby na ocelové podklady se v praxi nesetkáváme často. Nejčastějšími případy mohou být například pokládka dlažby na ocelová schodiště, na sloupy či průvlaky ocelových nosných konstrukcí nebo lepení dlažby na podlaze výtahu. S materiály Murexin však je tento postup jednoduchý, rychlý a z hlediska zpracovatele naprosto bez rizika. Lepidla řady X-Bond na bázi MS polymerů výborně drží bez penetrace prakticky na všech a to i hladkých a nenasákavých podkladech. Vytvářejí trvale pružný a pevný spoj, který dokáže přenést rozdílnou teplotní roztažnost podkladu a obkladového materiálu a dokáže utlumit i vibrace vznikající v podkladových vrstvách.