

1.3 | Lepení slinuté dlažby na beton

MUREXIN

www.murexin.com

1

2

3

4

5

1.3 | Lepení slinuté dlažby na beton

poz.	výrobek	spotřeba	balení	co je důležité
1	podklad			cementový potěr (vytápěný potěr max. 4,5%) nebo beton, vlhkost max. 5%
2	Základ hloubkový LF 1 Základ Supergrund D 4 **	0,1 kg / m ²	1 kg 5 kg 10 kg 25 kg	nanášejte válečkem v jedné vrstvě, nechte zaschnout cca 30 minut
3	Lepicí malta FSZ 45 Lepicí malta Flex Profi KFP 38	cca 3 kg / m ²	25 kg	nanášejte zubovým hladítkem, doba otevření 30 minut, spárování po 24 hodinách
4	dlažba			
5	Spárovací malta FM 60 Premium Spárovací malta Epoxy FMY 90	0,2 – 0,9 kg / m ² * 0,2 – 1,0 kg / m ² *	2 kg 8 kg 25 kg 2 kg 6 kg	pro spáry šířky 0,5 – 7 mm, 25 barevných odstínů, třída CG2, vodoodpudivá, flexibilní, pochozí po 24 hodinách vysoce odolná epoxidová spárovací malta, pro šířky spáry 1 – 10 mm, 200 barevných odstínů RAL

* Spotřeba spárovacích malt závisí na rozměrech obkladu/ dlažby.

** Základ Supergrund **D 4** na savé podklady naředíte vodou v poměru 1:1

Tuto skladbu lze použít na podlahové vytápění.