

1.7 | Lepení velkoformátových dlažeb

MUREXIN

www.murexin.com

1

2

3

4

5

1.7 | Lepení velkoformátových dlažeb

poz.	výrobek	spotřeba	balení	co je důležité
1	podklad			běžný stavební podklad odpovídající ČSN 74 4505
2	Základ hloubkový LF 1	0,1 kg / m ²	1 kg; 5 kg 10 kg 25 kg	penetrace na nasákavé podklady, nanášíte válečkem v jedné vrstvě, doba schnutí cca 15 minut
3	Lepicí malta Flex Trass rychletuhnoucí SFK 85 Lepicí malta Supraflex SFS 2	3,0 kg / m ²	25 kg	nanášíte zubovým hladítkem celoplošně na podklad a v tenké vrstvě na rub dlaždice
4	dlažba			doporučujeme vždy dodržet minimální spáru mezi dlaždicemi 3 mm, v exteriéru 5 mm
5	Spárovací malta FM 60 Premium	0,2 – 0,9 kg / m ² *	2 kg; 8 kg; 25 kg	pro spáry šířky 0,5 – 7 mm, 25 barevných odstínů, třída CG2

* Spotřeba spárovacích malt závisí na rozměrech obkladu/ dlažby.

K lepení velkoformátových dlažeb, což jsou zpravidla dlažby s formátem větším než 60 x 60 cm, použijte vždy některou z rychletuhnoucích lepicích malt třídy S1, popř. lepidla třídy S2. Vedle vysoce flexibilní lepicí malty Supraflex **SFS 2**, která je vhodná pro nejnáročnější aplikace, lze použít také rychletuhnoucí lepidla třídy S1. Bílá rychletuhnoucí malta **SFK 81** s použitím pro průsvitný přírodní kámen nebo rychletuhnoucí šedá lepicí malta **SFK 85** s trasovou přísadou pro keramiku a běžný přírodní kámen. Při pokládce velkoformátové dlažby je nutné lepit tzv. kombinovanou metodou buttering-floating. Lepidlo se natáhne zubovým hladítkem požadované velikosti na podklad a poté se hladkou stranou hladítka natáhne tenká vrstva na rubovou stranu obkladu. Touto metodou se dosáhne maximálního přilepení dlažby k podkladu. Předpokladem pro lepení velkoformátové dlažby je samozřejmě dokonale rovný podklad. Pro vyrovnaní nerovného podkladu lze použít např. Nivelační hmotu **NB 10**.