

MUREXIN

www.murexin.com

2

3

1

4

5

6

Oprava starší
betonové podlahy | 2.5

2.5 | Oprava starší betonové podlahy

poz.	výrobek	spotřeba	balení	co je důležité
1	beton			povrch zbavte nesoudržných částic, separačních vrstev a prachu, větší nerovnosti vyspravte Opravnou hmotou na beton SF 80 nebo RS 90
2	Zálivková pryskyřice 2K SI 60 a Sponka HOCO	dle délky a hloubky trhliny	2 x 300 ml (složka A + složka B)	případné trhliny v betonu sešijte pomocí ocelových sponek a zalijte pryskyřicí
3	Základ Supergrund D4	0,1 kg / m ²	1 kg; 5 kg 10 kg	na nasákavý podklad zředte vodou v poměru 1: 1, nanášejte válečkem, doba schnutí cca 1 hodina
4	Nivelační hmota Objekt Plus OS 50	1,5 kg / m ² a 1 mm vrstvy	13 kg	nanášejte zubovým hladítkem nebo raklí ve vrstvě do 10 mm, odvzdušněte ježatým válečkem
5	Nátěr uzavírací Aqua Sealing AS 1500	0,20 kg / m ²	9 kg	pro první vrstvu přidejte do nátěru 7 – 10% vody, nanášejte válečkem v tenké a souvislé vrstvě
6	Nátěr uzavírací Aqua Sealing AS 1500	0,20 kg / m ²	9 kg	druhou vrstvu aplikujte po cca 12 hodinách, nátěr neředte, nanášejte válečkem v tenké a souvislé vrstvě

Takto provedená oprava betonové podlahy je časově nenáročná a esteticky vzhledná, nátěr je tónovatelný v barvě dle zadání uživatele. Povrch je odolný běžným chemickým látkám včetně pohonných hmot a posypových solí. Pevnost povrchu je závislá na kvalitě podkladní vrstvy a kvalitě zvolené vyrovnávací nivelační hmoty.

Nátěr uzavírací Aqua Sealing **AS 1500** je na bázi vodou emulgovatelných epoxidových pryskyřic, tedy je paropropustný a může být aplikován i na vlhčí podklad (do 6% CM). Lze probarvit do cca 200 odstínů dle RAL.