

1.8

Pokládka dlažby s útlumem kročejového hluku

MUREXIN

www.murexin.com



1.8 | Pokládka dlažby s útlumem kročejového hluku

poz.	výrobek	spotřeba	balení	co je důležité
1	podklad			běžný stavební podklad odpovídající ČSN 74 4505
2	Základ hloubkový LF 1	0,1 kg / m ²	1 kg; 5 kg 10 kg; 25 kg	penetrace na nasákavé podklady, nanášíte válečkem v jedné vrstvě, doba schnutí cca 15 min.
3	Lepicí malta Flex Profi KFP 38	3,0 kg / m ²	25 kg	nanášíte zubovou stěrkou 6 x 6 mm, vždy použijte flexibilní lepicí maltu třídy C2/S1
4	UNI deska Top Akustik		rozměr 60 x 120 mm	desky tloušťky 4 mm položte do lože lepidla a přitlačte, desky musí ležet na podkladu celoplošně, bez dutin
5	lepicí páska			desky se navzájem nesmí dotýkat, spoje přelepte běžnou papírovou lepicí páskou
6	Lepicí malta Flex Profi KFP 38	3,0 kg / m ²	25 kg	použijte zubovou stěrku odpovídající velikosti a charakteru rubové strany dlaždice
7	dlažba			doporučujeme použití dlaždic s rozměrem minimálně 30 x 30 cm
8	Spárovací malta FM 60 Premium	0,2 – 0,9 kg / m ² *	2 kg; 8 kg 25 kg	pro spáry šířky 0,5 – 7 mm, 25 barevných odstínů, třída CG2

* Spotřeba spárovacích malt závisí na rozměrech obkladu/ dlažby.

Použitím vícevrstvé sendvičové desky s integrovanou gumovou vložkou **UNI Top Akustik** dosáhnete snížení kročejového hluku až o 10 dB. Výhody tohoto řešení ocení zejména uživatelé bytů v panelových domech, kde dokáže být kročejový hluk obzvláště nepříjemný. Nízká skladebná výška, velmi jednoduchá aplikace a vysoká účinnost předurčují použití tohoto systému nejen při renovacích podlah, ale také při nové výstavbě.